

Специальная Кальций Сульфонатная смазка

KP2S-30

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Специальная водостойкая термостойкая смазка на основе комплексного сульфонат - кальциевого загустителя, минерального масла и пакета высокоэффективных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства. Смазка способна работать при больших механических нагрузках под давлением и в контакте с парами и водой, в том числе морской. Обладает высокой стойкостью к кислотам и щелочам.

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51502 KP2S-30

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка предназначена для применения в металлургической, горнодобывающей, перерабатывающей, сельскохозяйственной, строительной и других отраслях промышленности; оборудовании работающем в контакте с парами, кислотами, щелочами и водой, в качестве всесезонной смазки работоспособной при температуре от -30 °С до +170 °С. Кратковременно допускается работа при температуре 200 °С.

Применяется в подшипниках качения и скольжения, работающие при высоких нагрузках и давлениях при высоких и низких температурах, подверженных воздействию воды и риску коррозии.

Смазка может наноситься через индивидуальную систему смазывания, а также вручную кистью или шпателем

ФАСОВКА

Арт	Фасовка
3229	Картуш 0,4 кг.
3230	Ведро 17.5 кг.
3280	Бочка 180 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стойкость в воде
- Высокая термостойкость
- Длительный срок службы
- Наилучшие противоизносные и противозадирные свойства
- Защита от коррозии в условиях повышенной влажности
- Высокая стойкость к кислотам и щелочам
- Широкий спектр применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Метод	Технические данные
Внешний вид			Однородная гомогенная масса
Цвет			Светло коричневый
Классификация по DIN 51502			KP2S-30
Тип загустителя			сульфонат кальциевый
Диапазон рабочих температур,	°С		- 30 ... 170
Класс консистенции, NLGI		DIN 51818	2
Пенетрация перемешанной смазки	мм/10	60 двойных качков по ISO 2137	260 – 298
Кинематическая вязкость базового масла при 40 0С	мм2/с	DIN51562	220
Температура каплепадения	°С	DIN ISO 2176	Более 330
Выделение масла, не более (18ч, 40°С)	%	DIN 51817	5
Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ), при 25 °С	Н	ASTM D2596	5000
Показатель износа (испытания на ЧШМ)	мм	ASTM D2266	0,5
Степень коррозии (подшипника качения, дистиллированная вода)		DIN 51802	0 – 0

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в паспорте качества.

